

ООО «ЛАБ Индастриз»

Технический лист

PUR 7255

Апрель 2023

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PUR 7255 имеет следующие характеристики:

Технология	Полиуретан
Тип продукта	Реактивный термоплавкий клей на основе полиуретана
Внешний вид	Твердый, Молочно-белый

Область применения

Нетоксичный и не загрязняющий окружающую среду, может склеивать различные типы плит и пленок, таких как ПВХ, ПЭТ, древесно-пластиковые плиты, плиты из массива дерева и т. д.

Свойства

Высокая начальная прочность, хорошая влагостойкость и химическая стойкость, высокая конечная адгезионная прочность, отличная атмосферостойкость.

Технические данные

PUR 7255:

Вязкость (R#27, МПа.с)	
140°C	4000-9000
Рабочая температура (зависит от подложки), °C	130-150
Рекомендуемая комнатная температура при нанесении, °C	>30
Открытое время (25°C, 60% влажности), мин	3-4

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Важная информация:

Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Необходимо всегда соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, всегда следуйте внутренним инструкциям безопасности. В случае необходимости обращайтесь в ЛАБ Индастриз за поддержкой.

Техника безопасности:

Не вдыхать. Избегать контакта с кожей.

Информация по применению:

Рекомендуется проводить предварительные тесты на различных материалах. Не смешивать с другими клеями

Срок хранения:

Может храниться в течение 6 месяцев в заводских оригинальных герметичных контейнерах при температуре 5°C–25°C

Дополнительная информация:

Основание после гидрофобной обработки, жир и грязь на поверхности базовых материалов могут повлиять на адгезию, в любом случае требуется специальное испытание

Термоплавкий клей PUR реагирует с влагой для достижения окончательной прочности склеивания, поэтому необходимо проверить состояние упаковки. Избегайте попадания в упаковку воздуха, который увеличивает вязкость клея и, следовательно, влияет на качество склеивания.

Вязкость термоплавкого клея PUR увеличится через 3 часа при высокой температуре, чтобы это предотвратить, убавляйте высокую рабочую температуру во время отключения. Это позволит увеличить время жизни термоплавкого клея более чем на 5 часов.

После отверждении при температуре 25°C и относительной влажности выше 60% переходите к следующему процессу.

Летом и зимой необходимо регулировать время выдержки и вязкость, чтобы обеспечить адаптацию к изменениям температуры окружающей среды

ООО «ЛАБ Индастриз»
РФ, 107045, г. Москва,
Колокольников переулок, д. 11
Тел: +7 495 745-55-88

Производитель:
Филиал ООО «ЛАБ Индастриз» 187000, г. Тосно,
Ленинградская область, Московское шоссе, 1
Тел. +7 812 320 32 84

Дополнительно:

В **Паспорте безопасности** можно найти следующую информацию:

**информацию об опасностях,
требования к транспортировке,
правила техники безопасности.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Заявление об ограничении ответственности:**

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (TDS), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ЛАБ Индастриз не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны. В случае, если, тем не менее, у компании ЛАБ Индастриз по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность ЛАБ Индастриз ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим ЛАБ Индастриз особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции ЛАБ Индастриз. ЛАБ Индастриз особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами ЛАБ Индастриз, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий.

Reference 0.0

ООО «ЛАБ Индастриз»
РФ, 107045, г. Москва,
Колокольников переулок, д. 11
Тел: +7 495 745-55-88

Производитель:
Филиал ООО «ЛАБ Индастриз» 187000, г. Тосно,
Ленинградская область, Московское шоссе, 1
Тел. +7 812 320 32 84